

コンクリート溶解剤

act 株式会社アクト電研

酸を使わないコンクリート
溶解剤

SPEEDY-CLEAN

非腐食性・非発煙性・非可燃性
100%生分解可能

不使用
硫酸 塩酸
塩化水素酸 リン酸

液状で、特別にコンクリート成分に直接働き、セメントのついた、器具、機械、工具等にこびりついたコンクリートも、分解して落とせます。配合され濃縮された成分で接続してコンクリート成分に働きます。

柔らかくなったコンクリートは、高圧洗浄機で洗い流すことができます。固まったコンクリート、モルタル、グラウト、漆喰等の表面、古くなった錆や酸化も取り除きます。

スピーディークリーンは、無臭性で蒸発せず燃えません。ペンキにも影響を与えず、錆びつかせず、100%生分解性です。



株式会社 アクト電研

〒007-0820 札幌市東区東雁来町362番3号

TEL011-790-2320/FAX011-790-2321

<http://act-denken.co.jp/> info@act-denken.co.jp



用途

下見坂のコンクリート飛沫、土台
パティオ&ウッドデッキ、生コンクリート車、
コンクリートミキサー、型枠、鋳型、セメント車
ポンプ、こて、スクリード、コンクリート用鋸
スリップフォームペーパー、オーガーその他

使用方法

重要：SPEEDY-CLEANを塗布する表面は水で濡らさないでください。

- ・ブラシをつかって、軟化したセメントを取り除き、まだ軟化していない表面を露出させながら SPEEDY-CLEANを塗布すると最も効果的です。
- ・気泡スプレー、スプレー、または柔毛ブラシを使って、取り除きたいコンクリート部分にSPEEDY-CLEANの原液を十分に塗布します。
表面は、塗布した瞬間白くなり、その後濃い色に変わります。
SPEEDY-CLEANが蒸発すると白い物質が残りますが、
この段階では洗浄しないでください。コンクリートが十分に軟化するまで、必要に応じて SPEEDY-CLEANを繰り返し塗布します。
- ・SPEEDY-CLEANが浸透するまで10～15分待ち、その後同じ部分にもう一度塗布します。
表面が乾かないよう、SPEEDY-CLEANを繰り返し塗布します。
コンクリートが軟化し、表面が崩れ始めます(約20～30分かかります)。
SPEEDY-CLEANを塗布して一晩置くこともできます。
- ・高圧洗浄機(1000～3000psi)を使って冷水で洗浄します。
特に厚いコンクリートを取り除く場合は、コンクリートが完全に軟化するまで上記の手続きを繰り返してください。

注意：化学製品を扱うときは必ず保護眼鏡とゴム手袋を
着用してください。
お子様の手の届かないところに保管してください。